

ОС-І

СТБ 1263-2001 «Композиции защитно-отделочные строительные..»

ОС-І применяется для окончательной отделки внутренних и наружных поверхностей стен жилых и общественных зданий. Для архитектурной выразительности отделки возможна последующая окраска тонкослойными красками.

Вид материала	Сухая смесь в соответствии с СТБ 1263 - 2001
Цвет	Белый.
Вид и объем (вес) упаковки	Упаковка в пластифицированные бумажные мешки по 25 кг.
Хранение	Хранить в сухом месте, по возможности на поддонах, срок хранения до 6 месяцев. При транспортировании необходимо защищать от атмосферных осадков и механических повреждений.
Способ применения	Приготовленная штукатурная смесь ОС - І наносится методом оштукатуривания в один слой на подготовленную поверхность. Толщина слоя до 5 мм. Для придания штукатурке архитектурной выразительности, свежий нанесенный слой обрабатывается специальными фактурными валиками. Для обеспечения однородности цвета материал следует приобретать из одной партии. При неблагоприятных условиях (жаре, солнце, ветре) необходим адекватный уход (обрызг водой, создание тени, устранение сквозняков и т. п.).
Рабочая температура	Работы следует выполнять при температуре основания не ниже плюс 5°С
Расход	Расход смеси ОС-І составляет 2,5-3,5 кг/м ²
Очистка рабочего инструмента	Используемые инструменты после окончания работы промыть водой.
Специальные предосторожности	Соблюдение требований техники безопасности в строительстве при использовании сухих смесей.

Основание:

Минеральные основания: выровненные бетонные оштукатуренные поверхности.

Подготовка основания:

Основание должно быть очищенным от грязи, пыли, жира, а так же прочих субстанций, ослабляющих адгезию и слегка увлажненным водой. При необходимости поверхность выровнять и прогрунтовать.

Подготовка продукта к использованию:

Штукатурная композиция готовится к применению путем высыпания сухой смеси в воду из расчета на 1 кг смеси 0,24 – 0,30 л воды и размешивания миксером до получения густой пастообразной консистенции. Повторное перемешивание через 10 – 15 минут. Приготовленную композицию следует использовать в течение 1 часа.

Достоинства:

Хорошая адгезия к основанию, стойкость к воздействию атмосферных факторов.