

Адгезив

СТБ 1307-2002 «Смеси растворные и растворы строительные..»

Адгезив применяется для облицовки при укладке керамической плиткой, мозаикой, натуральным и искусственным камнем, клинкерной плиткой, сипорексом и др.

Вид материала	Высококачественная сухая смесь в соответствии с СТБ 1307.
Цвет	Серый, белый.
Вид и объем (вес) упаковки	Упаковка в пластифицированные бумажные мешки по 25 кг.
Хранение	Хранить в сухом месте при температуре не ниже + 5 °С, по возможности на поддонах, срок хранения до 6 месяцев.
Способ применения	Готовый к применению раствор, накладывается на облицовываемую поверхность гребенчатым шпателем и на него укладывается облицовочный материал. Основание для облицовки должно быть отчищено от пыли, грязи, жирных пятен и др.
Рабочая температура	Работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха от + 5 до + 28 °С. При применении в зимних условиях к Адгезиву допускается вводить противоморозную добавку по результатам лабораторных испытаний.
Расход	Расход зависит от правильности геометрической формы используемых материалов, качества поверхности основания под облицовку. Расход Адгезива для облицовки по ровной поверхности 2 - 3 кг на 1 м ² . Фактический расход материалов устанавливается для конкретного объекта.
Очистка рабочего инструмента	Кельма или зубчатый шпатель, мастерок из нержавеющей стали. Сразу же после окончания работы промыть инструмент водой.
Специальные предосторожности	Соблюдение требований техники безопасности в строительстве при использовании сухих смесей.

Основание:

Все минеральные основания: кирпичная кладка, штукатурка, бетон, раствор.

Подготовка основания:

Основание должно быть достаточно прочным, очищенным от пыли и прочих загрязнений. Отслаивающиеся участки покрытия следует удалить. Поврежденные участки штукатурки следует тщательно заделать, неровности выровнять раствором Адгезив S. При необходимости усиления основания стен и полов применяются растворы марок 100, 150 с добавлением Адгезива S от 10 – 30%.

Подготовка продукта к использованию:

Содержимое мешка (25 кг) смешать с 5,25 - 5,75 литрами воды, в дальнейшем воду больше не добавлять, миксером перемешать раствор до получения однородной массы, оставить в покое на 10 минут, затем еще раз размешать.

Примечание:

Адгезив затворяется водой только однократно без дальнейшего добавления!