

## К-100

### СТБ 1307-2002 «Смеси растворные и растворы строительные..»

К -100 применяется для кладки каменных конструкций из газосиликатных блоков и др.

Вид материала	Высококачественная сухая смесь в соответствии с СТБ 1307.
Цвет	Серый.
Вид и объем (вес) упаковки	Упаковка в пластифицированные бумажные мешки по 25 кг.
Хранение	Хранить в сухом месте при температуре не ниже + 5 °С, по возможности на поддонах, срок хранения до 6 месяцев.
Способ применения	Использование раствора для кладочных работ не отличается от традиционного метода, за исключением толщины шва, который зависит от точности геометрических форм кирпича, блоков и т.п.
Рабочая температура	Работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха от + 5 до + 28 °С. При применении в зимних условиях к К - 100 следует вводить противоморозную добавку по результатам лабораторных испытаний.
Расход	Расход зависит от правильности форм блоков и ориентировочно составляет 25 кг/м <sup>3</sup> кладки из силикатных блоков. Фактический расход материалов устанавливается для конкретного объекта.

Подготовка продукта к использованию:

Содержимое мешка (25 кг) смешать с 4,5 - 5 литрами воды, в дальнейшем воду больше не добавлять, миксером перемешать раствор до получения однородной массы, оставить в покое на 10 - 15 минут, затем еще раз размешать. Могут применяться другие традиционные смесители для приготовления растворных смесей.

Примечание:

К-100 затворяется водой только однократно без дальнейшего добавления!